



realloy

Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều **KHÔNG CÓ Beryllium**.
Chúng tôi rất tự tin về trải nghiệm, **độ tinh chất cao**
cho **các sản phẩm**, và hệ thống sản xuất được tích hợp đầy đủ.

modell-EH

- Hợp kim hàm khung Cobalt có độ cứng cao thích hợp cho tất cả các hàm giả tháo lắp bán phần.
- Có thể được nung chảy bằng cách áp dụng tất cả các phương pháp đã được biết đến.
- Sử dụng với tất cả các phương pháp hàn được biết và hàn laser.
- Hoàn toàn không bị ăn mòn.
- Độ ổn định cao.
- Tương hợp sinh học.
- Hợp kim chất lượng cao.

TÊN THÀNH PHẦN TRONG HỢP KIM *

Co 62% | Cr 30 % | Mo 5,1 % | Si 1 % | Mn 1 % | C < 1 %

* Đây là hợp kim không có Nickel và Beryllium



Các đặc tính vật lý:

Màu	Silver / Silber
Khoảng nóng chảy	1300-1360 (°C)
Nhiệt độ đúc	1150-1500 (°C)
Độ cứng Vickers	370 (HV 10)
Mô- đun đàn hồi	227 (GPa)
Giới hạn co giãn (Rp 0.2)	630 (Mpa)
Độ bền kéo (Rm)	915 (Mpa)
Độ kéo giãn (A5)	4,2 (%)
Mật độ	8.2 g/cm ³





... CHO NỤ CƯỜI TỰ NHIÊN



realloy



CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

Văn phòng tại TP. HCM

Địa chỉ: 22 - 24 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 39112 170 - Fax: (028) 39112 171

Văn phòng tại TP. Hà Nội

Địa chỉ: Số 14 Lô M1 - Khu ĐTM Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3773 3138 - Fax: (024) 6282 2441